



Adhesivo en polvo, especialmente formulado con materias primas y aditivos de primera calidad para fortalecer la adherencia y elasticidad del producto. Adhesivo predosificado, que al contacto con agua se obtiene una pasta, la cual debe quedar homogénea, para lo que se sugiere utilizar un taladro revolvedor. Este adhesivo por sus características y diseño está formulado para ser usado en las aplicaciones del sistema EIFS, como el adhesivo del sistema. Pega poliestireno sobre superficie de hormigón, albañilería y placas como OSB y Fibrocemento. La malla de fibra de vidrio y los accesorios también se deben adherir al sustrato con este mismo adhesivo.

APLICACIÓN



El sustrato debe estar libre de polvo, pinturas suelta, desmoldantes, humedad, etc.



BASE-PRO se mezcla con agua en proporción 2: 1, en peso. Para esta mezcla se requiere utilizar un taladro revolvedor, para garantizar una mezcla homogénea.



Una vez lista la mezcla, se debe aplicar con llana hasta cubrir toda la plancha y luego peinar con llana dentada para formar los rieles.



Adherir la plancha al muro y reforzar está con pequeños golpecitos con la llana o la mano abierta (la idea es que los dedos no se marquen en el poliestireno). Para un buen aplome, utilizar regla metálica.



Dejar secar por 24 horas.



4
KG/M²
RENDIMIENTO

1,7
KG/LT
DENSIDAD

GRIS
COLOR

22 KG
APROX.



PEGADO DE MALLA

- 1 Aplicar la misma mezcla, sobre el poliestireno ya reposado 24 horas (para una perfecta adherencia).
- 2 Para un correcto uso, coloque la malla sobre la pasta y reventar, (la idea es que la malla quede embebida dentro de la pasta) y luego retire excedente.
- 3 Dejar secar unas horas, hasta que se sienta seco al tacto.

SEGUNDA MANO DE PASTA

Para una fina y reforzada terminación, se recomienda aplicar una mano sobre la malla ya adherida al poliestireno. El tiempo de secado entre el pegado de la malla y la mano de afinado, es seco al tacto.

TERMINACIÓN

ELASTO-FINISH, vienen coloreados de fábrica, una vez abierto agite suavemente y aplique al muro con malla y luego texturice según requerimiento.

El tiempo de completo secado para **ELASTO-FINISH** es de 48 horas aproximadamente, con un clima relativamente húmedo.



RENDIMIENTO

BASE-PRO, viene en saco de 22,7 kilos y su rendimiento es de 4 kilos por m², en todas sus aplicaciones. (Pegado de poliestireno, pegado de malla, cintas, esquineros, y mano de afinado)



PRECAUCIONES

- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ◆ Una vez mezclada la pasta con el cemento, el tiempo de duración es de 40 minutos (dependiendo del clima).
- ◆ Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- ◆ Sí, entra a los ojos, lavar inmediatamente con agua.
- ◆ No ingerir.
- ◆ No es tóxico.
- ◆ No eliminar restos de **BASE-PRO**, por el alcantarillado o basureros públicos.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad: 1,7 Kg/lit

Color: Polvo de color gris.

Sacos de 22,7 kg.

T° y Humedad de almacenamiento: 20°C y 75% Humedad.

Duración 6 meses a contar desde la fecha de fabricación.